



®=licensed trademark

Glassohyd Quick & Easy Holzbalsam

Popis produktu	Prostředek k ošetřování povrchu oken.
Popis materiálu	-pomocný prostředek -bezbarvý -hedvábně lesklý
Pojivá báze	Speciální polymerová pryskyřice
Pigmentová báze	žádná
Hustota (specif. váha)	Cca 1,08 g/ml
Hodnota PH	Cca 7,5
Nebezpečí	Značení podle směrnic EU – bezpečnostní list, bod 15
Doprava a skladování	ADR/RID odpadá, VbF odpadá
Spotřeba/vrstva	Cca 70 ml/m ²
Balení	100 ml dóza s aplikátorem
Zpracování	Natírání – po krátkém protřepání otočit nádobku houbičkou dolů, přitlačit na dřevo dokud se houbička nenasaje, potom bez dalšího tlaku nanést.
Konzistence pro zprac.	Připraveno ke zpracování
Teplota při zpracování	Min. 12°C (podklad, materiál i pokojová teplota) vzdušná vlhkost cca 50 – 70%
Doba schnutí	Cca 30 min
Obsah VOC 2004/42/CE	Neudává se
Čištění nářadí	Ihned po použití vodou. Zaschlý produkt odstranit nitroředidlem.
Skladování	Skladovat v suchu a chladu, ale ne v mrazu. Stabilní cca 1 rok. Konve dobře uzavřít. (v originálním balení/-konvi)
Všeobecná doporučení pro výrobu	Pouze zcela prázdné obaly je možno předat k recyklaci (grüner Punkt nebo Iseroh)



Pro okna a dveře



Vodou ředitelné



Chránit před mrazem



Chránit před sluncem



Dobře uzavřít

Informace o produktech odpovídají podle nejlepšího vědomí nejnovějšímu stavu techniky. Vlivy prostředí, materiálů, aplikačních zařízení a technik a možnosti zpracování jsou mimo náš vliv. Ručení za tyto nemůže být převzato. Při vydání nových technických listů pozbývají staré platnosti.

Akzo Nobel Deco GmbH – GB Glasurit Holzbau
Werner-von-Siemens-Strasse 11 – 31515 Wunstorf
Telefon +49 5031 961 0 • Telefax +49 5031 961 274
Internet: www.glasuritholzlacke.de